



步展企业股份有限公司

东莞誉展化工有限公司

台湾总公司:台湾省高雄市冈山区冈山路 349-1 号

电话:886-7-6220803(代表号) 传真:886-7-6220805

东莞誉展工厂:广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区

电话:86-769-87550418(代表号) 传真:86-769-87550438

UB-288A 底漆

【说明】

UB-288A 底漆系本公司研发制造,专供真空蒸镀(镀膜)业者使用之底漆,适用于 ABS/PC 复合塑料、金属等材料。本产品之流平性、密着性、耐高温性、电镀光泽性等均相当优良,其展现之特性适合用于高级车灯、艺术灯饰等产品。

【涂装方法】

本产品可直接喷涂使用,或依产品外观要求及素材优劣之不同,加入适量之甲苯或二甲苯溶剂稀释使用;喷涂压力 $3.0-3.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 、喷涂距离 15-20 公分左右,均匀喷涂于物件上后于室温静置 10 分钟以上,待表面展平后再推入烤箱烘烤。

依涂膜厚度及素材性质,烘烤温度为 $80-120^\circ\text{C}$ 、烘烤时间为 90-120 分钟,烘烤前若环境许可,将喷涂物静置于室温中 10 分钟以上,则得更平坦、完美之外观;为求涂膜完全干燥,请注意喷涂膜厚,且保持烤箱中各处温度均匀,并注入适量之新鲜干净空气及将烘烤后之废溶剂气体排出。

【面漆】

请搭配本公司精心研发之 UT-320 高温车灯面漆可避免铝层氧化,延长车灯使用寿命。

【注意事项】

1. 因底材常含有油污、脱模剂及尘粒,请于每批产品喷涂前要先行以溶剂清洗处理;且每批底材之材质及密度不一,故每批新进底材应先行测试,以确保质量。
2. 由于塑料之材料种类繁多,故于每批新进塑料底材应先行测试密着性,以确保质量。
3. 本产品含有机溶剂,请维持作业室良好之通风,避免因长期吸入危害健康;因意外溅入眼睛或直接接触及皮肤时,请先以大量自来水冲洗后,送医治疗。
4. 本产品在未开封情况下使用期限为一年,储存环境应置于室内 40°C 以下之阴凉干燥处,以确保质量。
5. 使用后请紧闭桶盖,并于开封后一星期内使用完毕,以免溶剂挥发影响质量。