



步展企业股份有限公司

东莞誉展化工有限公司

台湾总公司:台湾省高雄市冈山区冈山路 349-1 号

电话:886-7-6220803(代表号) 传真:886-7-6220805

东莞誉展工厂:广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区

电话:86-769-87550418(代表号) 传真:86-769-87550438

UB-2485B 皱纹漆

【说明】

UB-2485B 皱纹底漆系本公司研发制造,专供真空蒸镀(镀膜)业者使用之底漆,适用于 PS、ABS、金属、陶瓷等底材,其皱纹原理为涂膜表面与里层反应度的差异使涂膜收缩而产生。本产品之干燥性、密着性、作业性、皱纹起皱稳定性等均相当优良,其展现之特性适合于化妆品、玩具、时钟、家具、杂货、礼品、年货等产品。

【涂装方法】

UB-2485B 皱纹漆直接喷涂不需再添加其他添加剂,喷涂时应注意:若涂膜太薄,皱纹效果不佳;若涂膜过厚,皱纹纹路不均匀。因皱纹漆之粘度较高,故于喷涂时不易雾化,此为正常现象,应将喷枪出漆量加大或选择口径较大的喷枪,要皱纹的地方必须全部湿润,喷涂时以不垂流为原则;喷涂压力 3.5-4.0kg/cm²(注意喷涂压力之控制,最好使用压力桶)、喷涂距离 15-20 公分左右,均匀喷涂于物件上;喷涂后 30 分钟内推入烤箱烘烤,以维持皱纹漆起皱之稳定性。

喷涂后依使用素材种类加以烘干,烘烤温度 60-100°C、烘烤时间 120-180 分钟可得到较佳的效果。为求涂膜完全干燥,请保持烤箱中各处温度均匀,并注入适量之新鲜干净空气及将烘烤后之废溶剂气体排出。干燥后请先置于烤箱外 1 小时以上再进行真空镀膜,以确保干膜之硬度。

【面漆】

请搭配本公司精心研发之自干型面漆 UT-801、UT-846-2 或本公司所有喷涂面漆直接加入油性染料喷涂使用。

【注意事项】

1. 皱纹漆开封使用后务必于一周内使用完毕,并将盖子盖紧防止表面结皮甚至胶化。
2. 因底材常含有油污、脱模剂及尘粒,请于每批产品喷涂前要先以溶剂清洗处理;且每批底材之材质及密度不一,故每批新进底材应先行测试,以确保质量。
3. 由于本产品之组成特殊,过量之漆尘堆积可能引起自燃,请使用水洗式喷漆设备,并经常清理;清理后之漆尘、漆块,请放置室外并注入适量的水以防止自燃。
4. 本产品含有机溶剂,请维持作业室良好之通风,避免因长期吸入危害健康;因意外溅入眼睛或直接接触及皮肤时,请先以大量自来水冲洗后,送医治疗。
5. 本产品之使用期限为一年,储存环境应置于室内 40°C 以下之阴凉干燥处,以确保品质。