



步展企业股份有限公司

东莞誉展化工有限公司

台湾总公司:台湾省高雄市冈山区冈山路 349-1 号

电话:886-7-6220803(代表号) 传真:886-7-6220805

东莞誉展工厂:广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区

电话:86-769-87550418(代表号) 传真:86-769-87550438

UT-801 面漆

【说明】

UT-801 面漆系本公司研发制造,专供真空蒸镀(镀膜)业者使用之面漆。具有极优良之快干性,光泽性、饱满度、展色性、耐磨性,展现其要求快速干燥包装产品之特性,适用于饰品、礼品、化妆品、玩具、时钟、杂货、家具、年货、镀金配件等产品。

【涂装方法】

本产品可直接喷涂,或加入油性染料喷涂,喷涂压力 3.0-3.5kg/cm²、喷涂距离 15-20 公分左右,均匀喷涂于物件上。

本产品系自然干燥型面漆,亦可配合量产及表面硬度之需求以烘烤温度 50-60°C、烘烤时间 10-15 分钟低温烘烤。

【底漆】

请搭配本公司精心研发之 UB-269 系列底漆、UB-563 底漆、UP-916 P.P 底漆、UB-2485B 皱纹漆或 UB-256B 特殊底漆使用。

【注意事项】

1. 若遇湿度过重有发白现象可加入适量之 BCS 或将喷好面漆之产品推入烤箱中烘烤以降低雾气发生。
2. 喷涂本产品前或喷涂完本产品后若要换其他型号之面漆请先以酮类溶剂清洗喷枪及喷油管以免发生不相溶现象。
3. 由于本产品之组成特殊,过量之漆尘堆积可能引起自燃,请使用水洗式喷漆设备,并经常清理;清理后之漆尘、漆块,请放置室外并注入适量的水以防止自燃。
4. 本产品含有机溶剂,请维持作业室良好之通风,避免因长期吸入危害健康;因意外溅入眼睛或直接接触及皮肤时,请先以大量自来水冲洗后,送医治疗。
5. 本产品在未开封情况下使用期限为一年,储存环境应置于室内 40°C 以下之阴凉干燥处,以确保质量。
6. 使用后请紧闭桶盖,并于开封后一星期内使用完毕,以免溶剂挥发影响质量。