



# 步展企业股份有限公司

## 东莞誉展化工有限公司

台湾总公司:台湾省高雄市冈山区冈山路 349-1 号

电话:886-7-6220803(代表号) 传真:886-7-6220805

东莞誉展工厂:广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区

电话:86-769-87550418(代表号) 传真:86-769-87550438

### UT-486A 面漆

#### 【说明】

UT-486A 面漆系本公司研发制造,专供真空蒸镀(镀膜)业者使用之耐酒精面漆,亦可做为 UV 真空镀膜塗層之中涂漆。具有极优良之密着性、光泽性、飽滿度、耐磨性、耐酒精性,适合用于化妆品、香水瓶盖、镀金配件等。

#### 【涂装方法】

本产品可直接喷涂,或加入油性染料喷涂无需再稀释,喷涂压力 3.0-3.5kg/cm<sup>2</sup>、喷涂距离 15-20 公分左右,均匀喷涂于物件上。

本产品具耐酒精之特性,故建议以 60-70°C,20-30 分钟之低温烘烤以加快其反应速度。

#### 【底漆】

请搭配本公司精心研发之 UB-269 系列底漆 UP-916 P.P 底漆 UB-2485B 皱纹漆 UB-256B 特殊底漆使用。

#### 【注意事项】

1. 调入油性染料时请以酮类溶剂溶解使用,不可使用含醇类溶剂的染料。
2. 喷涂本产品前或喷涂完本产品后若要换其他型号之面漆请先以酮类溶剂清洗喷枪及喷油管禁止使用醇类溶剂以免发生不相溶现象。
3. 因刚喷完之成品有少许溶剂残留,若要以酒精擦拭,请于喷涂完成后 24 小时后,再行测试其耐酒精度较准确。
4. 喷涂过薄易有五彩现象发生;若有五彩现象发生时请加大面漆喷涂膜厚。
5. 由于本产品之组成特殊,过量之漆尘堆积可能引起自燃,请使用水洗式喷漆设备,并经常清理;清理后之漆尘、漆块,请放置室外并注入适量的水以防止自燃。
6. 本产品含有机溶剂,请维持作业室良好之通风,避免因长期吸入危害健康;因意外溅入眼睛或直接触及皮肤时,请先以大量自来水冲洗后,送医治疗。
7. 本产品在未开封情况下使用期限为一年,储存环境应置于室内 40°C 以下之阴凉干燥处,以确保质量。
8. 使用后请紧闭桶盖,并于开封后一星期内使用完毕,以免溶剂挥发影响质量。