



步展企业股份有限公司 东莞誉展化工有限公司

台湾总公司:台湾省高雄市冈山区冈山路 349-1 号

电话:886-7-6220803(代表号) 传真:886-7-6220805

东莞誉展工厂:广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区

电话:86-769-87550418(代表号) 传真:86-769-87550438

UT-325 耐高温面漆

【说明】

UT-325 面漆系本公司研发制造,专供车灯、灯饰真空蒸镀(镀膜)业者使用之耐高温面漆。适用于 BMC、纤维强化尼龙、铁器等耐高温素材;其特性为具有优良之密着性、光泽性、耐热性、耐劣化、耐冷热循环变化、作业性,特别是其耐热可达 180°C 的高温,适用于高级车灯、灯饰产品。

【涂装方法】

本产品可直接喷涂,或加入油性染料喷涂无需再稀释,喷涂压力 3.0-3.5kg/cm²、喷涂距离 15-20 公分左右,均匀喷涂于物件上。

本产品系自然干燥型面漆;因产品可耐高温之特性,若想加快其反应速度,建议以中温烘烤,烘烤温度为 80-100°C、烘烤时间为 20-30 分钟。

【底漆】

请搭配本公司精心研发之 UB-185、PC-125 等耐高温系列底漆使用。

【注意事项】

1. 喷涂本产品前或喷涂完本产品后若要换其他型号之面漆请先以酮类溶剂清洗喷枪及喷油管禁止使用醇类溶剂以免发生不相溶现象。
2. 喷涂过薄易有五彩现象发生;若有五彩现象发生时请加大面漆喷涂膜厚。
3. 由于本产品之组成特殊,过量之漆尘堆积可能引起自燃,请使用水洗式喷漆设备,并经常清理;清理后之漆尘、漆块,请放置室外并注入适量的水以防止自燃。
4. 本产品含有机溶剂,请维持作业室良好之通风,避免因长期吸入危害健康;因意外溅入眼睛或直接接触及皮肤时,请先以大量自来水冲洗后,送医治疗。
5. 本产品在未开封情况下使用期限为一年,储存环境应置于室内 40°C 以下之阴凉干燥处,以确保质量。
6. 使用后请紧闭桶盖,并于开封后一星期内使用完毕,以免溶剂挥发影响质量。