



步展企业股份有限公司 东莞誉展化工有限公司

台湾总公司:台湾省高雄市冈山区冈山路 349-1 号

电话:886-7-6220803(代表号) 传真:886-7-6220805

东莞誉展工厂:广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区

电话:86-769-87550418(代表号) 传真:86-769-87550438

UT-817 哑光面漆

【说明】

UT-817 面漆系本公司研发制造,专供真空蒸镀(镀膜)业者使用之哑光面漆。本产品具有优良镀膜金属感及均匀绵细之哑光效果,适合用于音响喇叭、礼品、化妆品、时钟、家具、玩具、香水瓶盖、装饰品、镀金配件等产品。

【涂装方法】

本产品因含有哑光浆及哑光粉较易沉淀,喷涂前必须先搅拌均匀,建议使用气动式马达之搅拌机于喷涂进行中持续搅拌,或于喷涂进行时每 15-20 分钟搅拌均匀一次。依哑光程度不同,可再适量加入本公司生产之哑光面漆或哑光浆;喷涂压力为 $3.0-3.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 、喷涂距离 15-20 公分左右,均匀喷涂于物件上后于室温静置 10 分钟以上,待表面展平后再推入烤箱烘烤。

本产品系自然干燥型面漆,前期干燥速度慢,后期干燥速度快;亦可配合量产及表面抗刮性之需求,烘烤温度 $50-60^\circ\text{C}$ 、烘烤时间 10-15 分钟低温烘烤。

【底漆】

请搭配本公司精心研发之 UB-269 系列底漆、UB-563 底漆、UP-916 P.P 底漆、UB-256B 特殊底漆或搭配本公司 UB-921 平光底漆可增加产品之哑光及抗刮痕效果。

【注意事项】

1. 由于本产品内加有比重不一之哑光浆而较易有沉淀之现象,所以请于使用前先将哑光浆搅拌均匀再行喷涂,建议使用气动式搅拌机边喷涂边搅拌或于喷涂 15 分钟内搅拌一次,以免因哑光浆沉淀而影响产品之质量。
2. 由于本产品之组成特殊,过量之漆尘堆积可能引起自燃,请使用水洗式喷漆设备,并经常清理;清理后之漆尘、漆块,请放置室外并注入适量的水以防止自燃。
3. 本产品含有机溶剂,请维持作业室良好之通风,避免因长期吸入危害健康;因意外溅入眼睛或直接接触及皮肤时,请先以大量自来水冲洗后,送医治疗。
4. 本产品本产品在未开封情况下使用期限为一年,储存环境应置于室内 40°C 以下之阴凉干燥处,以确保质量。
5. 使用后请紧闭桶盖,并于开封后一星期内使用完毕,以免溶剂挥发影响质量。