



步展企业股份有限公司 东莞誉展化工有限公司

台湾总公司:台湾省高雄市冈山区冈山路 349-1 号

电话:886-7-6220803(代表号) 传真:886-7-6220805

东莞誉展工厂:广东省东莞市凤岗镇金凤凰工业区

电话:86-769-87550418(代表号) 传真:86-769-87550438

8C 结晶面漆

【说明】

8C 结晶面漆系本公司研发制造,专供真空蒸镀(镀膜)业者使用之面漆。具有极优良之密着性及耐磨性,特别是其完全反应干燥后表面具有立体亮雾面交叉之结晶镀膜效果,适合于化妆品、香水瓶盖、装饰品、礼品、镀金配件等产品。

【涂装方法】

本产品可直接喷涂,或加入油性染料喷涂无需再稀释,喷涂时要注意出漆量稍大、风量稍小、喷涂速度稍慢、喷涂距离稍近,喷涂压力 $3.0-3.5\text{kg}/\text{cm}^2$ 、喷涂距离 15 公分左右,均匀喷涂于物件上。

本产品系常温干燥型面漆,但干燥速度稍慢,**绝对禁止进入烤箱烘烤**,较适合于低温、低湿度之环境作业。干燥速度愈慢,则所得之结晶状愈大,反之,若干燥速度愈快,则所得之结晶状愈小。

【底漆】

请搭配本公司精心研发之 UR-487 五彩底漆 UP-916 P.P 底漆或 UB-256B 特殊底漆使用。

【注意事项】

1. 喷涂过薄或干燥过快,不易产生结晶样式,喷涂时请加大面漆喷涂膜厚。
2. 结晶漆之喷涂操作较难控制,所以可能每次喷涂所产生之结晶样式会因气候影响而产生不同之结晶样式,故请于生产前时先行喷涂测试。
3. 喷涂本产品前或喷涂完本产品后若要换其他型号之面漆请先以酮类溶剂清洗喷枪及喷油管以免发生不相溶现象。
4. 由于本产品之组成特殊,过量之漆尘堆积可能引起自燃,请使用水洗式喷漆设备,并经常清理;清理后之漆尘、漆块,请放置室外并注入适量的水以防止自燃。
5. 本产品含有机溶剂,请维持作业室良好之通风,避免因长期吸入危害健康;因意外溅入眼睛或直接接触及皮肤时,请先以大量自来水冲洗后,送医治疗。
6. 本产品在未开封情况下使用期限为一年,储存环境应置于室内 40°C 以下之阴凉干燥处,以确保质量。
7. 使用后请紧闭桶盖,并于开封后一星期内使用完毕,以免溶剂挥发影响质量。
8. 因烘烤完毕后之涂料仍有残留溶剂存在,若须用塑料袋包装,请于烘烤后 24 小时再行包装,以免有塑料袋痕迹。